

# 849 Originals

## Tejidos metalizados semitransparentes

### Especificaciones técnicas

Composición	100% Trevira CS
Peso	132 g/m <sup>2</sup>
Grosor	0.26 mm
Ignífugo	DIN 4102 B1 (D), BS 5867-2 (UK), NFPA 701 (USA)
Factor de apertura	2%
Transmisión lumínica, color 000	5%
Transmisión de radiación solar	6%
Reflexión de radiación solar	61%
Coefficiente de emisividad	0.29
Estabilidad del pliegue	IC 904
Adhesión de aluminio	ISO 2409 clasificación 0
Solidez del color	ISO105-B02: >5
Medio Ambiente	Óko tex standard 100, Class IV; Greenguard Gold, sin formaldehído; sin PVC, HPD (Declaración ambiental de productos (USA))

### Datos técnicos\*

Código de color del tejido	000	711	998	829
Radiación solar	6%	5%	5%	4%
Reflexión solar exterior	65%	65%	65%	65%
Transmisión lumínica	5%	5%	3%	3%
Factor de apertura (nominal)	2%	2%	2%	2%
Transmisión de radiación UV	4%	4%	3%	3%
Índice de reproducción cromática (Ra)	99	98	98	98

\* Todos los datos técnicos por color se encuentran disponibles a petición

### Datos técnicos

Acristalamiento de alto rendimiento (referencia del acristalamiento D EN14501)	Rendim. del acristalamiento	000	711	998	829
Transmisión lumínica (LT)	60%	3%	3%	2%	2%
valor G / SHGC	32%	18%	18%	18%	18%
valor U (W/m <sup>2</sup> K)	1.1	0.8	0.8	0.8	0.8

Acristalamiento de aislamiento (referencia del acristalamiento C EN14501)	Rendim. del acristalamiento	000	711	998	829
Transmisión lumínica (LT)	79%	4%	4%	3%	3%
valor G / SHGC	59%	32%	32%	32%	32%
valor U (W/m <sup>2</sup> K)	1.2	0.8	0.8	0.8	0.8

### Rango de Color



Para ver todas las gamas de color o más actualizaciones, visite nuestra página web [www.verosol.com](http://www.verosol.com).

# 878 Originals

Tejidos metalizados no transparentes



Ignífugo



Cortinas enrollables



Paneles deslizantes



Cortinas plisadas

## Control superior del calor y la luz

### Posibilidades infinitas de soluciones metalizadas

- Amplia gama de colores
- Combine transparencias en cortinas enrollables o plisadas tipo twin para conseguir el control definitivo de la luz solar en cualquier momento del día
- Control del calor y del deslumbramiento
- Ignífugo